



- износостойкая
- ударопрочная
- алкидная

Назначение и свойства:

Окрашивание деревянных полов по предварительно подготовленной поверхности. Для работ внутри помещения. Содержит добавки повышающие твердость и блеск покрытия. Повышенная стойкость к истиранию, ударопрочность и эластичность при микроизломах. Удобна в работе и проста в нанесении. Образует однородное глянцевое защитно-декоративное покрытие, стойкое к мытью, воздействию растворов моющих средств.

Код: 01-003

Тип покрытия	Глянцевое	Время высыхания	24 часа
Поверхность	Дерево, ДСП, ДВП	Расход	100-180 г/м ²
Назначение	Для внутренних работ	Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Растворитель	Уайт-спирит	Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Запах	Присутствует	Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)

Подготовка поверхности:

Наносить на сухое чистое основание. Осыпавшиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлевкой. Окрашенные и зашпатлеванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки.

Рекомендации:

При окрашивании больших площадей использовать продукт одной партии и даты изготовления.

Применение:

Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить уайт-спиритом или сольвентом не более 5%. Наносить 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем при температуре от +5 до +35°С и относительной влажности до 80%. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей.

Расход:

На однослойное покрытие 100-180 г/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения, цвета.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре +(20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % – 24 часа. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего. При других условиях время высыхания меняется.

Состав:

Алкидный лак, пигменты, наполнители, смесь органических растворителей, сиккатив, вспомогательные добавки.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть уайт-спиритом или сольвентом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°С. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°С.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы,

жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца.

Меры предосторожности:



Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси! Вредно для водной среды. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. Заземлить металлические части электроустановок и электрооборудование. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасные инструменты. Беречь от статического электричества. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. При попадании на кожу снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Тушить воздушно-механической пеной, огнегасящим порошком, огнетушителем углекислотным, кошмой, песком. Подробная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

Критерии безопасности:

Эмаль не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

Сопроводительная документация:

- Пожарный сертификат соответствия;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.

Нормативный документ:

ТУ 2312-001-88753220-2011

Фасовки:

0,4 кг.; 0,9 кг.; 1,9 кг.; 2,8 кг.; 6 кг.; 10 кг.; 20 кг.; 50 кг.

Цвета:

жёлто-коричневая, золотисто-коричневая, красно-коричневая, светлый орех

